

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 烤漆用丙烯酸樹脂 AC-3736/70

### 規格：

外觀	: 透明澄清
黏度(25°C)	: W ~ Z
固形份	: 70 ± 2%
酸價	: 6~10 mg KOH/g
色數(APHR)	: <80
溶劑	: PMA、二甲苯

### 特性：

1. 豐滿度、平坦性、鮮映性極佳。
2. 優良的層間密著性和重塗性。
3. 塗膜韌性極佳。
4. 光澤與保持性佳及耐黃變性極佳。
5. 耐化性、耐蝕性極佳。

### 應用：

自行車、鋁合金鋼圈等高級烤漆金油。

### 參考配方：

透明烤漆：

丙烯酸樹脂 AC-3736/70	: 498.5
美耐敏樹脂 M3828	: 214
環氧樹脂 EP1001/75	: 30.0
二甲苯	: 150.0
正丁醇(NBA)	: 53.5
C.A.C	: 54.0
<hr/>	
Total	: 1000

測試結果：

材質：電鍍管、鐵管；烘烤條件及膜厚：140~150°C\*30 分

豐滿度	: PASS	重塗密著 1mm <sup>2</sup> *100	: 100/100
鮮映度	: PASS	平坦性	: PASS
附著 1mm <sup>2</sup> *100	: 100/100	韌性	: PASS

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。