

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

熱塑性壓克力樹脂 AC-1119/50

規格：

外觀	：澄清透明
固成份	：50 ± 1%
色澤(Gardner)	：<1.0
黏度(25°C)	：W~Z
酸價(固體)	：4~9 mg KOH/g
Tg 點	：50°C
溶劑	：甲苯/正丁醇

特性：

AC-1119/50 是一種熱塑性壓克力樹脂，一般用於金屬和建築塗裝。AC-1119/50 同時具有以下特性：

1. 耐候性佳。
2. 耐污染性佳。
3. 高光澤。
4. 可使用時間長。
5. 耐鹼性佳。

參考配方：

參考配方：	評估結果：
鈦白粉(TiO ₂)	顏料/接合劑(樹脂)
： 25	： 1.24/1
碳酸鈣(CaCO ₃)	膜厚
： 6	： 4mils
AC-1119/50	基材
： 50	： 石棉板
甲苯	乾燥時間(30°C)
： 19	： 10~15 分
<hr/>	放置時間(乾燥後)
Total	： 24 小時
： 100	光澤(60°)
	： 65~70
	耐鹼性(10% NaOH 三天)
	： PASS

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。