

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

## 固體壓克力樹脂 AC-0536

### 規格：

外觀	: 白色粉末
固形份(%w/w)	: 最小 99%
Tg(°C)	: 48
分子量(Mw)	: 135000
酸價	: <1.5
黏度(25°C ; mPa.S)	: 30~100(30%溶於混合溶劑(MEK : EAC = 1 : 1))
軟化點(°C)	: 155
比重	: 1.08
類型	: BMA 共聚物

### 溶解性與相溶性：

AC-0536 可溶於酮類、醇類、芳香族與酯類溶劑。與 NC、可塑劑類、乙烯基樹脂、壓克力樹脂等產品有很好相溶性佳。

### 用途：

1. 塑膠塗料、陶漆和瓷漆。
2. 鋁熱封光油。
3. 轉印光油。
4. 凸版和凹版油墨。

### 最終物性：

1. 有很好光澤性和韌性。
2. 和其它結合劑相容性很好。
3. 優異耐水性。
4. 對鋁材、PVC、PS 板密著性佳。
5. 熱封溫度 180~200°C。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。保存期限 2 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。