

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

固體壓克力樹脂 AC-0587

規格：

主成份	： 甲基丙烯酸甲酯(MMA)共聚合物
外觀	： 白色透明自由流動的球形珠狀體
固成份(w/w)	： 99%以上
黏度(25°C)	： 400~750mPa.S (30%溶於 MEK)
Tg 點	： 123°C
平均分子量(Mw)	： 90000
酸價	： 7
軟化點(°C)	： >200
比重	： 1.19

溶解性與相溶性：

AC-0587 在 50~60°C溶於酮類、芳香族與酯類溶劑。與硝化棉(NC)、可塑劑類、乙烯類、環氧樹脂、氯化橡膠類等產品相容性佳。

應用：

1. 塑膠和 PVC 塗料。
2. 汽車修補漆。
3. 凹版、絲網印墨。
4. 乙烯類塗料。
5. 工業塗料。

最終物性：

1. 硬度和室外耐久性佳。
2. 耐磨性、耐熱性、耐溼性和耐可塑劑佳。

儲存：

存放於 5~35°C室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，可存放兩年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。