

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

固體壓克力樹脂 AC-0544

規格：

主成份	： 甲基丙烯酸丁酯(BMA)/甲基丙烯酸甲酯(MMA)共聚合物
外觀	： 白色透明自由流動之球形珠狀體
固形份(%w/w)	： >99%
Tg(°C)	： 64
分子量(Mw)	： 50000
酸價	： 6
黏度(25°C；mPa.S)	： 300~450(40% 溶於甲苯)
透光率	： >90%
軟化點(°C)	： 155
密度	： 1.11

溶解性與相容性：

AC-0544 可溶於酮類、醇類、芳香族與酯類。與可塑劑類、乙烯類、氯化橡膠類等產品相容性佳。

應用：

1. 塑膠、木器塗料。
2. 船舶、金屬塗料。
3. 汽車修補漆。
4. 道路、混泥土塗料。
5. 凸版、凹版、網版印刷油墨。
6. 粉體塗料添加劑。

最終物性：

1. 耐熱性佳、耐鹼性佳。
2. 硬度、堅韌、曲撓性、易溶解、快速乾燥。
3. 相容性廣泛、戶外耐候性佳。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，可保存兩年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。