

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

固體壓克力樹脂

規格:

| | AC-0565 | AC-0596 | AC-0560 |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 成份 | 丙烯酸乙酯(EA)/甲基丙烯酸甲酯(MMA)共聚合物 | | |
| 固型份 | >98% 以上 | >98% | >98% |
| Tg(°C) | 60 | 50 | 44 |
| 分子量(Mw) | 21000 | 58000 | 63000 |
| 酸價 | 65 | 11 | 8 |
| 軟化點(°C) | 130 | 135 | 135 |
| 黏度(25°C ; mPaS) | 100~200 (30%溶於水/氨水) | 125~225 (30%乙醇 92.5%/水 7.5%) | 550(40% 甲苯) |
| 相容性/溶解性 | 醇類、酮類、酯類、鹼性水溶液 | 醇、酮類、芳香族、酯、NC、CAP、可塑劑 | 醇、酮、芳香族、酯類、NC、乙烯類、CAB 相容佳 |
| 用途 | 凹凸版 ink、鋁製品、底漆、手工藝品、美勞用接著劑 | 熱封膜塗料、凹凸版 ink、疊印上光油、塑膠及保麗龍塗料、金屬塗料 | 印刷 INK、塑膠船舶漆 |
| 最終物性 | 相容性廣、印刷性佳、顏料濕潤性佳、快乾、低氣味 | 堅韌、透明、撓曲佳、接著性再塗佳、快乾、低氣味 | 耐可塑劑、柔軟、曲折性 |

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。