

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net

網站：www.twanfong.com

OPP 熱燙金用背膠 HSA-3116

規格：

外觀	：深黃澄清
固成份(105°C×3hrs)	：40.0±2.0%
黏度(Gardner，25°C)	：S~V
溶劑	：甲苯

特性：

HSA-3116 是一支溶劑型合成樹脂，可用於紙品與 OPP 膜接著劑。它具有下列特點：

1. 接著性佳。
2. 高光澤。
3. 速乾性。
4. 熱安定性佳。

應用：

熱燙印 OPP 膜的背膠。

使用方法：

1. 使用黏度(溶劑稀釋比)：
薄紙(約 250g/m² 以下)：HSA-3116/甲苯=2/1。
厚紙(約 250g/m² 以上)：HSA-3116/甲苯=3/1
2. 貼合速度：1200~1800rpm。
3. 熱壓滾輪溫度：70~100°C。
4. 備註：
(1)OPP 膜必需經 CORONA 處理才可燙印。
(2)必須充分乾燥才可貼合。

注意：

本項產品有甲苯等溶劑，應注意通風及火氣。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。