

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

水溶性油性烤漆用壓克力樹脂 AC-1226W

規格：

外觀	：澄清透明
固成份	：60 ± 1%
色澤(Gardner, 25°C)	：最大 1.0
黏度(Gardner, 25°C)	：Z ₅ ~Z ₇
酸價(固體)	：95~115 mg KOH/g
溶劑	：BCS / 二甲苯

特性與應用：

AC-1226W 是一種含有羥基羧基官能基的壓克力樹脂，設計與胺基美耐敏樹脂架橋反應的烤漆用樹脂，尤其適用於金屬的底材烤漆。AC-1226W 同時具有以下特性：

1. 耐化性佳。
2. 優異的密著性。
3. 耐鹽霧性佳。
4. 高固成份，烘烤條件 120~150°C *20 分鐘。

參考配方：

透明光油參考方：	塗膜性能：		
AC-1226W	： 32.5	光澤(60°)	： 200
M1228/60	： 9.3	硬度	： 2H
環氧 EP1001(75%)	： 3.7	百格測試	： 100/100
二甲苯	： 28.5	彎曲測試	： <3 mm
BCS	： 10.4	Drawing Tester(500g)	： 優異
MIBK	： 10.4	耐二甲苯	： 優異
PMA	： 5.2	耐鹽霧(5% Nacl, 400 小時)	： 優異
TOTAL	： 105.3		

壓克力 / 胺基 / 環氧 = 70/20/10

底材	：銅和黃銅
噴塗黏度(25°C)	：福特 4 號杯 12~16 秒
烘烤溫度	：120°C *20 分
乾膜厚度	：20 μ

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。