

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

水性壓克力樹脂 AC-2568

規格：

外觀	: 乳白色液體
黏度	: <300 cps
固成份	: 45 ± 1%
pH	: 7 ~ 8
Tg	: 62~66°C
耐水性	: 好
白化速度	: 慢
耐化學性(cacl/H ₂ O)	: >3ml
耐酒精性(50%乙醇)	: 佳
硬度	: H~2H
成膜速度(自然乾燥)	: 約 45 分鐘
組成	: Pure Acrylic

特性：

AC-2568 是一種純壓克力共聚合水性樹脂，具有很好耐水性、快乾性、砂磨性、光澤度。它具有以下特性：

1. 與木材有優越的密著性。
2. 良好的硬度(約有 1H 的鉛筆硬度)。
3. 良好的耐水性及光澤性。
4. 良好的機械安定性及顏料混合性。
5. 因為醇溶性差，只適合用於底層塗裝。

應用：

1. 木傢俱底、面塗料。
2. 砂磨底漆。

參考配方：

透明清漆參考配方：		
A：	去離子水	: 7.2
	共溶劑 Butylglycol	: 4.0
	共溶劑 Butyldigycol	: 4.0
B：	樹脂	: 84.0
	消泡劑 962	: 0.65
	底材濕潤劑 SW-3404	: 0.15
	增稠(流變)劑	: 適量

性能測試：	
指觸時間	: 15~30 分鐘
砂磨性	: 佳
光澤	: 佳
硬度(在玻璃板上)	: 大於 H
耐酒精(50%)	: 佳
耐水性	: 佳

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。