

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

瓷磚玻璃金屬用水性純丙乳液 WAC-1221

規格：

外觀	：乳白
固成分(150°Cx15min)	：50.0±1.0%
黏度(Brookfield, LV, No.3, 30rpm, @30°C)	：100~800 cps
PH 值	：6.5-7.5
粒徑	：<0.2um
粒子電荷	：陰離子
MFFT	：<20°C

特性：

WAC-1221 是一種中高硬度的純丙水性乳液，它具有耐候、耐髒污、耐鹼等特性，特別對於瓷磚、玻璃等難附著之材料具有極佳的密著性。具有下列特性：

1. 對瓷磚、玻璃及金屬表面等難附著之材料具極佳的密著。
2. 可適用於面漆或底漆。
3. 高硬度及高光澤。
4. 優良之耐候性。
5. 優良之耐水、耐醇及耐鹼性，特別是塗膜完全乾燥時。
6. 極佳耐髒污性。
7. 耐磨性。

使用建議：

1. WAC-1221 可以單獨使用或與其他水性樹脂以任何比例混合。
2. 成膜助劑添加量需<3%，以維持 WAC-1221 最佳性能。
3. 當 WAC-1221 或其它樹脂混參之漆膜乾燥後，以 70°Cx60min 或 120°Cx3~5min 烘烤，可展現其最佳性能。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，避免結冰。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。