

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## 網印轉印用壓克力樹脂 WAC-1319

### 規格：

固成分	： 55.0±1.0%
黏度(Brookfield, LVT, No.3, 60rpm)	： 500~1500 cps
PH 值	： 6.5~7.5

### 特性：

WAC-1319 是一種壓克力樹脂，具有柔韌性和良好附著性，並且在印刷轉印過程中不會回黏。具有下列特性：

1. 極佳附著效果。
2. 耐曲折。
3. 具有柔韌性與強度。
4. 良好的手感。
5. 耐黃變。
6. 具有耐水解、耐溶劑性。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，避免結冰。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。