

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性丙烯酸樹脂 WAC-1335

規格：

外觀	: 乳白色乳液
固成份(150°C*15 分鐘)	: 47.5 ± 1.0%
黏度(30°C)	: 1000 – 6000 cps (Brookfield, LV NO.4 60rpm, @30°C)
pH 價	: 8.0~9.0
Tg °C	: 3

特性：

WAC-1335 是一種純丙乳液，用於外牆的塗刷，有優越耐水性及密著性，用於真石漆樹脂效果更加。它具有下列特點：

1. 對水泥牆密著性佳。
2. 極佳耐候性與耐黃變性。
3. 骨材混合安定性，耐水白化性，耐候性好。

建議用途：

1. 真石漆塗料防護塗層用乳液。
2. 適用於外牆乳膠漆，其也可用於高性能之內牆漆。

技術參考

WAC-1335 作為一款超強外牆性能用乳液，其潤濕性有一定侷限，PVC 以不超過 25% 為宜。

儲存：

存放於 5~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

包裝方式：

200KG 鐵桶

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。