

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail : anvictor@ms45.hinet.net

網站 : www.twanfong.com

撥水性壓克力乳液樹脂 WAC-1337

規格：

固成份(1 克, 150°C*15 分鐘)	: 45.0 ± 1.0%
黏度(Brookfield LV#2, 60rpm, 30°C)	: ≤400 cps
PH 值	: 8.0~9.0
最低成膜溫度(MFFT)	: 19~21°C
粒子電荷	: 陰離子性

特性：

WAC-1337 是一種水性壓克力樹脂，針對木器、金屬表面與基材表面塗裝有防水、撥水性能。它具有下列特性：

1. 極佳的乾膜透明性，塗於木材表面具有柚木色澤。
2. 用於金屬底漆具有極佳防鏽功能。
3. 對多孔性基材具有優異防水性。
4. 對非極性材質具有良好密著性。

應用：

1. 用水稀釋固成份至 10~15%，塗於磚塊或木板上。
2. 添加少量微粉化蠟乳液，可增進其抗污染性，添加量應實際測試。

參考配方：

原料	重量
WAC-1337(45%)	16.7
Jowax 120(10%)	25.0
水	53.8
合計	100.0

儲存：

存放於 5~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。