

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性苯乙烯丙烯酸樹脂 WAC-1451

規格：

外觀	：乳白
固成分	：41.5±1.0%
黏度(Brookfield, LVF, No.2, 60rpm, @30°C)	：≤200 cps
PH 值	：8.2-9.2
粒子電荷	：陰離子

特性：

WAC-1451 是一種苯乙烯丙烯酸共聚合乳液，適用於維修系統。它的耐蝕性、硬度和耐化性，可作為一般工業維修市場的底漆和高光面漆。WAC-1451 具有下列特性

1. 低 VOC、低毒性和低氣味。
2. 優異的耐水性和耐鹽噴試驗。
3. 早期耐水性和耐濕氣。
4. 好的光澤且對底材有好的附著。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，避免結冰。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。