

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站:www.twanfong.com

戶外用水性壓克力樹脂 WAC-1911

規格：

外觀	: 乳白
固成份(15 分鐘, 150°C)	: 47.0 ± 1.0%
黏度(Broofield LV NO. 3, 30rpm, @30°C)	: 1000 ~ 4000cps
PH 值	: 8~9
粒徑	: ~0.15 μm
粒子電荷	: 陰離子
最低成膜溫度	: 34~36°C

特性：

WAC-1911 是一種中高硬度的純丙水性膠乳，它具有下列特性：

1. 可以對老舊的油漆或油性的底漆有很好的密著性。
2. 對水泥牆具極佳密著性。
3. 高光澤和優異光澤保持性。
4. 優異的耐侯性。
5. 極佳的耐水性和耐鹼性。
6. 極佳的抗污性。

應用：

適用於外牆乳膠漆，具有耐侯、耐髒污特性，也可用於高性能的內牆漆。

參考配方：

室外高光澤漆：

分散劑(W170)	: 2.1
乙二醇(E.G)	: 9.4
消泡劑(D-804XZ)	: 0.3
二氧化鈦(R-Type)	: 84.3
濕潤劑(A-2)	: 0.8
防腐劑(L-665)	: 0.3
純水(H2O)	: 15.6

LET DOWN：

壓克力乳液 WAC-1911	: 215.0
乙二醇(E.G)	: 2.7
成膜助劑(ECOASOLVE)	: 4.0
消泡劑(D-804XZ)	: 0.3
增稠劑(HEC QP-4400 2.5%)	: 4.0
合計	: 348.1

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站:www.twanfong.com

塗料物性:

顏料體積濃度(P.V.C) %	: 16.0
固成份%	: 55.0
PH 值	: 8.4
初期黏度(Brookfield LVF, #4 號針, 60rpm, @30°C)	: 1320 cps
光澤(60°, wet film 3 mils after 3 days)	: 79.0
耐熱穩定性(60°C*7 天):	
PH 值	: 8.3
黏度(Brookfield LVF, #4 號針, 60rpm, @30°C)	: 1194 cps
耐洗刷性(5%清潔劑溶液)	: > 20000 次

儲存:

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401(技術), 1382-5211745(業務)

第2頁，共2頁 (第二版 2015.12)