

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

多用途水性壓克力乳液 WAC-1924

規格：

外觀	:	乳白色液體
固成份(150°C×15 分)	:	59 ± 1%
黏度(Brookfield LVT#4,60rpm,30°C)	:	1500~3500cps
pH 值	:	7.5~8.5
粒子電荷	:	陰電性
伸長率	:	400%

特性：

WAC-1924 是一種純壓克力系的乳液樹脂，可用於彈性塗料，彈性水泥與填縫劑。它具有下列特點：

1. 高固成份。
2. 極佳的耐水、耐鹼性。
3. 高黏合力和抗裂性。
4. 極佳的機械安定性與熱安定性。
5. 和水泥混合後有高彈性(1:1)。
6. 對裂縫有優良的填縫性。

參考配方：

1.防水型的彈性水泥：

物質	重量單位
波特蘭水泥 I 型	: 100
WAC-1924	: 90
水	: 10
消泡劑(D-804XZ)	: 0.5
乳液固成份對水泥的比例	: 0.53
水對水泥的比例	: 0.47

2.防水型較硬、稍有彈性的彈性水泥：

物質	重量單位
波特蘭水泥 I 型	: 100
砂	: 50
WAC-1924	: 90
水	: 10
消泡劑(D-804XZ)	: 0.5
乳液固成份對水泥的比例	: 0.53
砂對水泥的比例	: 0.5
水對水泥的比例	: 0.47

3.填縫劑組成：

物質	重量單位
WAC-1924	: 385
碳酸鈣(Ca CO ₃)	: 576
分散劑(LMW)	: 5
乙二醇(E.G)	: 10
氣腊 52%	: 20
消泡劑(D-803WD)	: 4
Total	: 1000
固成份	: 80.3%
P.W.C	: 71.7%

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，保存期限為出廠後半年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。