

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

彈性塗料用壓克力乳液 WAC-1961

規格：

外觀	:	乳白色液體
固成份(150°C x 15')	:	54 ± 1%
PH 值	:	8.5 ~ 9.5
粘度(Brookfield LVT #4,60rpm,30°C)	:	1500~3500cps
粒子電荷	:	陰電性
乾膜性質	:	透明和柔軟
最低成膜溫度(MFFT)	:	< 0°C
玻璃轉移溫度(Tg)	:	-43°C

特性：

WAC-1961 是一種純壓克力系共聚合乳液，主要用於彈性塗料，具有抗裂性、高延展性和防護性佳。它具有下列特點：

1. 極佳耐水、耐鹼性。
2. 高彈性。
3. 高黏合力和極佳抗裂性。
4. 優良的機械安定性和顏料混合性。

建議使用：

彈性噴瓷漆。

參考配方：

	重量單位
WAC-1961	: 562.0
消泡劑	: 2.9
分散劑	: 2.9
乙二醇	: 2.9
碳酸鈣	: 382.1
矽酸鋁	: 22.5
紙漿	: 15.7
增稠劑	: 9.0
<hr/>	
TOTAL	: 1000.0

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。