

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水泥彈性防水塗料用乳液 WAC-1969

規格：

外觀	：乳白色液體
固成份	：55 ± 1%
PH 值	：6.0-7.0
黏度(25°C, Brookfield LVF #4, 60rpm)	：3000-8000cps
粒子電荷	：陰電性

和波特蘭水泥以重量比 1:1 混合

最大抗張強度	：17.65kgf/cm ² (in 200mm/min 拉伸速率)
斷裂伸長率	：771.06(in 200mm/min 拉伸速率)

特性：

WAC-1969 是一種苯丙共聚物乳液，主要用於水泥彈性塗料具抗裂性和防水性。它具有以下特性：

1. 高固含。
2. 極佳耐水、耐鹼性。
3. 極佳的抗張強度和伸長率。
4. 有極佳的抗裂性。
5. 優良的機械安定性與熱安定性。
6. 可在室溫下自身架橋。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401(技術)，1382-5211745(業務)

第 1 頁，共 1 頁 (第一版 2014.02)