

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373

E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水泥砂漿壓克力樹脂改質劑 WAC-1976

規格：

外觀	：乳白色液體
固成份	：48 ± 1%
黏度(30°C)	：<200cps
pH 值	：8.0~9.0
粒徑	：約 0.2 μm

特性：

WAC-1976 是一種純壓克力系水性乳液，對水泥沙漿改質及對水泥物性的提升有極佳的效果。它具有以下特性：

1. 對水泥砂漿有良好的混合性。
2. 良好的耐水性。
3. 有較佳的抗張強度及撓曲性、耐衝擊強度。
4. 良好的水泥面、磁磚面接著性。
5. 優異的耐磨性。

應用：

應用於防水水泥砂漿及修補砂漿的添加樹脂。

參考配方：

防水水泥砂漿(1：3 水泥砂漿)：		修補砂漿(1：3 水泥砂漿)：	
波特蘭水泥	：100	波特蘭水泥	：100
砂	：300	砂	：300
WAC-1976	：42	WAC-1976	：22
消泡劑 AS-22	：2	消泡劑 AS-22	：1
水	：15	水	：35
<hr/>		<hr/>	
Total	：459.0	Total	：458

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。