

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## 水性壓克力貼黏樹脂 WAC-5057

### 規格：

外觀	：乳白色乳液
固成份	：40 ± 1%
黏度(25°C)	：28000 ± 2000cps(RVF.#6/10rpm/30°C)
pH 值	：4.5 ~ 6
離子型	：陰離子
MFFT	：約 15°C

### 特性：

WAC-5057 是一種自身架橋型的苯乙烯-壓克力共聚合硬質水性樹脂，做為尼龍布與 PU 泡棉貼合用樹脂，具有良好的施工性、接著性和耐水性。

### 使用說明：

用於尼龍布與 PU 泡棉的貼合，施工條件如下：  
塗佈量：60g/m<sup>2</sup> or 1kg/yd<sup>2</sup>(wet resin)  
乾燥條件及時間：120~140°C/15~25 秒

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。