

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性壓克力樹脂 WAC-5730

規格：

外觀	：乳白色乳液
主成份	：苯乙烯-壓克力共聚合水性樹脂
固含量	：46±1%
黏度	：2000±500 cps (Brookfield,RVF,#3/10@30°C)
PH 值	：8±1
離子性	：陰離子
最低成膜溫度(MFFT)	：約 22°C

特性：

WAC-5730 是一種苯乙烯-壓克力共聚合水性樹脂，是室外亮光用水性水泥漆之樹脂，具極優越之光澤性、機械安定性及顏料混合性。它具有以下特性：

1. 塗膜具有優越之光澤性。
2. 塗膜具有極優越之耐候、耐水、耐鹼性
3. 樹脂具有良好之機械安定性及顏料混合性。
4. 塗膜之表面硬度高，耐污染性良好。
5. 塗料化之作業性良好。

參考配方：

品名	用量(KG)
乙二醇	2.0
分散劑 W170	0.4
濕潤劑 A2	0.2
消泡劑 964 或 D-800	0.1
水	7.0
二氧化鈦 TiO ₂	25-27
增稠劑 Natrosol HEC 250 MR	0.2
水	5.0
WAC-5730	56-58
成膜助劑 ECOASOLVE	1.0
防腐劑 L-664	0.1
DMEA	0.1

包裝：

200KG/鐵桶

儲存：

1. 存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火源。
2. 開封後請儘快使用完畢。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。