

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性壓克力樹脂 WAC-8011

規格：

外觀	：乳白色半透明乳液
固成份	： 38.0 ± 1.0%
黏度(25°C)	：12000 ± 3000cps(RVT, #6, 10rpm)
成膜溫度(MFFT)	： 約 15°C
pH 值	：8 ± 1.0
粒徑	： ~80nm
主要成份	：壓克力苯乙烯共聚合物
離子性	：陰離子

特性：

WAC-8011 是壓克力與苯乙烯共聚合的水性樹脂，經由特殊聚合製程生產，本產品具有**高玻璃轉化溫度(Tg)、低回黏性、低成膜溫度、高柔軟伸展性、光澤度、接著力、耐水性**和配方調配能力等綜合物性的平衡效果。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。