

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155（代表） FAX：886-4-23507373  
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

---

## 水性壓克力樹脂 WAC-8245

### 規格：

外觀	：乳白色乳液
固成份	：41.0 ± 1%
黏度(25°C)	：200 – 800cps(RVT#3,10rpm)
MFFT	：約 55°C
pH 值	：7~9
粒徑	：~100nm
主要成份	：壓克力苯乙烯共聚合物，陰離子

### 特性：

WAC-8245 是一種水性壓克力-苯乙烯共聚合樹脂，它的成膜溫度約 55°C，需要加熱烘乾才能形成完整透明且具有硬度的樹脂膜。

它具有以下特性：

1. 與各種粉體填充料相容性良好，容易調製單液型防水塗料成品。
2. 施工容易，清洗容易，可 DIY 施工。
3. 水性樹脂，無溶劑污染與臭味，底材表面潮濕亦可施工。

### 應用：

WAC-8245 可單獨使用或添加約等重量的粉體填充料，如鈦白粉、碳酸鈣或各種顏料，相容性良好，所調製的單液型塗料成品，施工容易且優良接著力及耐磨功能，最佳添加量請依個別需求做配比調整。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。