

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL：886-4-23501155 (代表) FAX：886-4-23507373
E-mail：anvictor@ms45.hinet.net 網站：www.twanfong.com

水性耐磨壓克力樹脂 WAC-8349

規格：

外觀	：乳白色乳液
固成份	：41 ± 1.5%
黏度(25°C)	：2500 ± 1000cps
Tg	：約 40°C
pH 值	：8.0 ± 1.0
粒徑	：~100nm
主要成份	：壓克力共聚物，陰離子

特性：

WAC-8349 是一種針對耐磨塗料而研製的水性壓克力共聚物樹脂，配合特殊原料組合及先進的製程，它具有以下特性：

1. 與各種粉體填充料相容性良好，可調製單液型耐磨塗料成品。
2. 施工容易，清洗容易，可 DIY 施工。
3. 無溶劑污染與臭味，底材表面潮濕亦可施工。
4. 施工自然乾燥後的薄層堅硬強韌，可耐一定程度的磨損。

應用：

WAC-8349 可添加約等重量的粉體填充料，如鈦白粉、碳酸鈣或各種顏料，相容性良好，所調製的單液型防水塗料成品，施工容易且優良接著力及耐磨功能，最佳添加量請依個別需求做配比調整。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。