

# 安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373  
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

## 彈性水泥用水性壓克力乳液 WAC-8800

### 規格：

|      |   |
|------|---|
| 外觀   | ：乳白色乳液                                      |
| 固成份  | ：54.0 ± 1.0%                                |
| 黏度   | ：5000 ± 2000cps (Brookfield RVT, #3, 10rpm) |
| 比重   | ：約 1.06                                     |
| PH 值 | ：8.5 ± 1.0                                  |
| Tg 值 | ：約 -5°C                                     |

### 特性：

WAC-8800 是一種特別針對防水用彈性水泥研發的水性壓克力樹脂。它具有下列特性：

1. 壓克力系高分子聚合物，所以耐候性與耐水性都很好，**適合室外防水用**，不會變質。
2. **與水泥完全相容**，對各種不同的底材，比如舊水泥、磚、木材、金屬、PVC、保利龍等都有很好的接著力。
3. **與水泥或骨材混合後，安定性很好**，可施工的時間長，施工容易，可用噴、塗、或刷的方法施工，清洗容易，可 DIY 施工。
4. 水性樹脂，沒有溶劑污染與臭味，底材表面潮濕也可施工。
5. 施工後的**薄層柔軟強韌**，可曲折不龜裂，防水效果極佳。
6. **表面可上漆**，貼磁磚，或其它任何後施工。
7. 可局部施工，不必像 PU 需全面施工，**單位面積也比 PU 便宜**。

### 應用參考：

水泥或骨材與 WAC-8800 乳液約 1 比 1(重量比)混合，攪拌均勻即可使用，簡單方便，**1 至 2 毫米的厚度就有極佳的防水效果**。如需厚塗，為避免雞爪紋產生，分成兩到三次效果較好，每平方公尺約需 1 公斤 WAC-8800 彈性水泥樹脂。如使用在垂直面，可酌量添加約總量百分之一的增稠劑，以防垂流。

### 儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。