

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

柔軟彈性聚酯樹脂 PE 1053/100

規格：

外觀	： 透明至微渾濁液體
比重 (20°C)	： 1.08g/cm ³
色相(Gardner 19583)	： 最大 1
黏度(23°C)	： 7000~11000cps
固成份	： 最少 99%
OH 價(羥值)	： 45~55
OH 含量	： 1.51±0.15
酸價	： 最大 4.0

溶解性：

酮類溶劑	： 可溶解
乙二醇醚類溶劑	： 可溶解
酯類溶劑	： 可溶解
芳香族溶劑	： 可溶解
脂肪族溶劑	： 不可溶解

特性：

PE 1053/100 是一種柔軟彈性的飽和聚酯樹脂。用來配製成二液型 PU 高光面漆，具有抗化學性強、極佳的柔軟韌性、防刮傷及彈性手感等特性，適合用於塑料件上工業彈性漆、較快硬化。

包裝：

220Kg

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。