

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

100%飽和聚酯樹脂 SY946

規格：

粘度 (20°C)	: 900~1100 mPa. s
色相 (Gardner)	: 0~2
外觀	: 透明或微濁
酸價 (固體)	: 7~12 mg KOH/g
OH 價	: 235~255
固成份	: 100%

應用：

用於雙組份 PU 塗料或與壓克力聚醇併用來增加固體份，適用於工業塗裝、保護性塗料及塑膠塗料。

特性：

1. 高光澤。
2. 耐 UV 光及耐熱阻力很好。
3. 耐候阻力很好。
4. 用於低 VOC 塗料，增加固體成份。

稀釋性：

二甲苯	: 完全稀釋
N-BAC	: 完全稀釋
M. P. A	: 完全稀釋
Solvesso 100	: 幾乎完全稀釋
正丁醇	: 有限制稀釋

相容性：

芳香族及脂肪族 PU 硬化劑 (壓克力/聚酯=80/20 固體/固體混合時)	: 完全相容
Uracron ZW3986CY	: 完全相容
Uracron CY430E, CY474E, CY499	: 完全相容
Uracron CY433XE	: 幾乎完全相容
Uracron CY468XF	: 完全相容
Uralac SN820X	: 完全相容
C. A. B.	: 完全相容
Uramex MF821B/ MF822B	: 完全相容
部份或全甲基化美耐敏	: 完全相容

儲存：存放於 5~30°C 下，避免陽光直接照射下，在溫度低時本樹脂可能結晶而部份分離，可藉著提高溫度混合而均勻。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。