

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

聚酯樹脂 ROKRAPOL VP 3701

規格：

外觀	：透明微黃粘稠液体
固形份	：100 %
黏度(20°C)	：21000~26000 mPas
酸價	：最大 10 mgKOH/g
OH 價	：約 65 mgKOH/g
色相(Gardner)	：碘價(50 % MPA 中) 最大 5
密度(20°C)	：1.2 g/cm ³

特性：

ROKRAPOL VP 3701 是一種微分枝型的飽和聚酯樹脂，用於 2K-PUR 塗料系統，具有高彈性。與 ROKRAPOL 3150 併用可做彈性、高厚膜塗料。與封閉型硬化劑(例如 D-2)可做成有撓曲性(flexible)的塗料。

溶解性：

1. 芳香族溶劑:溶解
2. 脂肪族溶劑:不溶解
3. 酯類溶劑:溶解
4. 醇類溶劑:不溶解
5. 水溶劑:不溶解

儲存：

存放於 5-35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。