

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

飽和聚酯樹脂 DP 408/80BA

規格：

分枝型飽和聚酯樹脂

固體份	:	80.0 ± 1.0%
溶劑	:	醋酸丁酯 (BAc)
黏度(23°C)	:	1000~1800 cps
黏度(25°C)	:	U~W
色相 (Gardner)	:	最大 3
酸價	:	最大 4
OH 價	:	240 ± 10
OH%	:	7.28 ± 0.3
比重(20°C)	:	1.15g/cm ³
閃火點	:	25 °C

溶解性：

酮類-----	可溶
酯類-----	可溶
乙二醇醚的酯類-----	可溶
醇類-----	有限度溶解
脂肪族類-----	不可溶

特性：

DP 408/80BA 是一種高分枝型，高官能性的飽和聚酯樹脂，主要用於木材地板、辦公室及學校傢俱，它有高的耐化學品性，高表面硬度及耐磨損性。同時 DP 408/80BA 也適用作為花梨木 (rosewood)，麻栗樹木 (teack) 等木材以及做不飽和聚酯塗料塗裝時的封油底漆以便綁死鞣酸或其他油脂。

DP 408/80BA 與所有 Rexion、Ucopol M 系列、NC、尿素樹脂及美耐敏樹脂相容。
100g DP 408/80BA 達到 100% 架橋時所需硬化劑量如下：

AD	:	144g	OK-D	:	176g
HR-B	:	225g	MD-60	:	327g
SB 50BA	:	220g	MD-70	:	189g
KC	:	231g		:	

包裝：

225KG

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。