

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373
E-mail: anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

飽和聚酯樹脂 HSP 411

規格：

分枝型飽和聚酯樹脂

固體份	: 100
黏度(23°C)	: 20000~40000 mPas
黏度(25°C)	: Z ₆ ~Z ₇
色相 (Gardner)	: 最大 2
酸價	: 最大 4
OH 價	: 180 ± 5
OH%	: 5.45 ± 0.15%
比重(20°C)	: 1.15g/cm ³
閃火點	: 大於 200°C

溶解性：

酮類-----	可溶
酯類-----	可溶
乙二醇醚的酯類-----	可溶
芳香族類-----	有限度溶解
脂肪族類-----	不可溶

特性：

HSP 411 是一種微分枝型，中官能性的飽和聚酯樹脂，它可單獨使用或與其他 Rexin 樹脂，如 DP 408/80BA 混合做為高光澤 PU 塗，由於它有高的耐化學性，**表面硬度及耐磨損性**適合做木材地板及辦公室傢俱。

HSP 411 與所有 Rexion、Ucopol M 系列、NC、尿素樹脂及美耐敏樹脂相容。

100g HSP 411 達到 100% 架橋時所需硬化劑量如下：

AD	: 144g
HR-B	: 178g
SB 50BA	: 174g
OK-D	: 140g
KC	: 183g
MD-60	: 259g
MD-70	: 150g

包裝：

230KG

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意:此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。