

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

## 飽和聚酯樹脂 HSP 412

### 規格:

分枝型飽和聚酯樹脂

固體份	:	100
黏度(23°C)	:	3500~6500 mPas
黏度(25°C)	:	Z~Z <sub>2</sub>
色相 (Gardner)	:	最大 2
酸價	:	最大 4
OH 價	:	185 ± 10
OH%	:	5.6 ± 0.3
比重(20°C)	:	1.15g/cm <sup>3</sup>
閃火點	:	大於 200°C

### 溶解性:

酮類-----	可溶
酯類-----	可溶
乙二醇醚的酯類-----	可溶
芳香族類-----	有限度溶解
脂肪族類-----	不可溶

### 特性:

HSP 412 是一種微分枝型飽和聚酯樹脂，它有高的耐化學性、彈塑性佳及適中的撓曲性，可做為撓曲性質，如橡膠、塑膠、金屬、木器等。

HSP 412 與所有 Rexion、Ucopol M 系列、NC、尿素樹脂及美耐敏樹脂相容。

100g HSP 412 達到 100% 架橋時所需硬化劑量如下:

AD	:	126g
HR-B	:	197g
SB 50BA	:	192g
OK-D	:	154g
MD-60	:	286g
MD-70	:	166g
KC	:	202g

### 包裝:

230KG

### 儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意:此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。