

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

## 捲鋼、可丁、工業烤漆用飽和聚酯樹脂 PES-1556/60 規格：

外觀	:	透明清澈
色相(Gardner)	:	最大 2
黏度(Gardner@25°C)	:	Z <sub>3</sub> ~Z <sub>5</sub>
酸價(固體)	:	6~12 mgKOH/g
比重(25°C)	:	1.088
固成份(150°C×15 分)	:	60.0 ± 1.0 %
溶劑	:	Solvesso 150/Cellosolve acetate

### 特性：

PES-1556/60 用於罐頭類，是白可丁用的飽和聚酯樹脂，有優異硬度、加工性及光澤保持性，具有下列特性：

1. 優異加工性、硬度佳。
2. 耐黃變性佳及耐多次烘烤性。
3. 密著性佳性。
4. 塗料符合食品接觸 F.D.A(Para 175.300)。

### 應用：

捲鋼面漆、一般工業烤漆、罐頭漆白可丁樹脂

### 稀釋性：

Solvesso 100/150	:	完全
溶劑 B. C. S	:	完全
Cellosolve acetate	:	完全
溶劑二甲苯	:	完全
溶劑 Isophorone	:	完全
溶劑 Diacetone alcohol (DAA)	:	完全

### 相容性：

胺基美耐敏	:	有限制
環氧樹脂 828	:	完全
苯呱胺基樹脂	:	完全
美耐敏 M303	:	完全

### 參考配方：

飽和聚酯樹脂 PES-1556/60	:	34
鈦白粉	:	30.5
溶劑(CAC)	:	9.0
溶劑(Solvesso150)	:	9.0
分散劑	:	0.2
研磨分散		
苯呱胺基樹脂	:	6.5
環氧樹脂 828 或相當品	:	2.5
溶劑(Solvesso150)	:	8.3

※顏料：黏合載體=1：1、醇酸：胺基=8：2

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。