

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

烤漆用飽和聚脂樹脂 PES-1569/55

規格：

固成份	: 55.5±1%
外觀	: 透明澄清
黏度(BrookField@25°C,LVF#3,12rpm)	: 3000~4000cps
酸價(固體)	: 4~8 mg KOH/g
色素(Gardner)	: 1 max
溶劑	: Solvesso 150 / CAC

特性：

PES-1569/55 是白可丁用的飽和聚脂樹脂，具有優異硬度及加工性。

1. 硬度佳。
2. 優異加工性。
3. 耐黃變性佳及耐多次烘烤性。
4. 密著性佳。

應用：

1. 飲料罐用白可丁樹脂。
2. 化工罐用白可丁樹脂。
3. **PET 膜 Binder**。

相溶性：

Solvesso 100/150	完全溶解
乙二醇丁醚(BCS)	完全溶解
乙二醇乙醚醋酸酯(CAC)	完全溶解
二甲苯(XYL)	完全溶解
異佛爾酮(Isophorone)	完全溶解
二丙酮醇(DAA)	完全溶解
美耐敏	限制性溶解
環氧樹脂 828	完全溶解
苯代三聚氰胺	完全溶解
Cymel M303	完全溶解

建議配方：

PES-1569/55	37.0
鈦白粉(TiO ₂)	30.5
CAC	9.0
Solvesso 150	9.0
分散劑(ADD-5010)	0.2

-----分散-----

苯呱胺美耐敏	6.5
環氧樹脂 828	2.5
Solvesso 150	5.3

※顏料(Pigment)/黏合劑(Binder)=1/1、醇酸樹脂(Alkyd)/胺基樹脂(Amion)=8/2

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。