

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL: 886-4-23501155 (代表) FAX: 886-4-23507373

E-mail: anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

## 高品質烘烤飽和聚酯樹脂 PES-1605/55

### 規格:

外觀	: 清澈透明
固成份	: 55 ± 1 %
黏度(25°C)	: Z~Z <sub>2</sub>
酸價(固體)	: ≤2mgKOH/g
色相(Gardner)	: <2
溶劑	: Solvesso 150、200

### 特性:

PES-1605/55 是一種無油醇酸樹脂(飽和聚酯), 成膜後有卓越的硬度、撓曲性和優異的保色性。它具有以下特性:

1. 良好的硬度及撓曲性。
2. 色澤保持性。
3. 良好的韌性和附著力。

### 應用:

1. 需要極佳撓曲性及過烤保色性的捲鋼塗料。
2. 滾塗法的工業瓷漆, 烘烤溫度: 170~190°C。
3. 罐頭塗料、白色漆。

### 參考配方:

PES-1605/55	: 227.0
TiO <sub>2</sub>	: 200.0
PMA	: 90.0
Solvesso 150	: 90.0
分散劑	: 1.0

-----研磨分散-----

PES-1605/55	: 136.0
美耐敏(M303 或相當品)	: 20.0
促進劑(Catalyst 1010 或相當品)	: 2.0
流平劑(Modaflow 或相當品)	: 2.0
顏料/樹脂 = 0.9/1.0(固成份)	
氨基/聚酯 = 1.0/10(固成份)	
觸媒/聚酯 = 0.9%	
烘烤溫度: 180°C × 10 分鐘	

### 儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處, 避免陽光照射遠離火氣。

注意: 此為一指導性資料, 並不具有約束力, 我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試, 不要把它當做一種直接的替代品, 如此才能確保產品適合於指定的應用。