

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站:www.twanfong.com

水分散型工業烤漆用聚酯樹脂 PES-1051/75BGW

規格：

外觀	：澄清透明
固成份	：75 ± 1%
黏度(Gardner, 25°C)	：Z4~Z5
酸價(mg KOH/g)	：48~56
色相(Gardner)	：最大值 1
溶劑	：Butyl glycol

特性：

PES-1051/75BGW 是一種飽和的水性聚酯樹脂，可搭配全甲基化三聚氰胺用於水性烤漆，此樹脂不含氮類及水，配方設計時有更大彈性。它具有以下特性：

1. 水性化符合環保需求。
2. 優異硬度及韌性的平衡。
3. 光澤高，密著性佳。

應用：

1. 兩片鋁罐外罐漆。
2. 一般工業烤漆。
3. 罐頭塗料。

參考配方：

PES-1051/75BGW	： 30.0
Butyl Glycol Ether	： 5.0
PH 調整劑(DMEA)	： 1.2
鈦白粉(TiO ₂)	： 30.0
胺基樹脂 (M 303 或 CYMEL 303)	： 7.3
降溫劑	： 0.2
純水	： 23.2

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。