

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

高硬度、高光澤飽和聚酯樹脂 REXIN DP 315

規格:

外觀	: 透明澄清
色相(Gardner)	: 最大 3
固體份	: 75.0 ± 2.0%
黏度(23°C)	: 17000~25000 cps
比重(20°C)	: 1.022 g/cm ³
OH 價(100%)	: 110~140
OH 含量(100%)	: 3.79 ± 0.5%
溶劑	: 二甲苯

特性:

REXIN DP 315 是一種飽和聚酯樹脂，它具有高硬度、高光澤、高豐滿度、快乾，同時良好的耐刮傷性、高填充性以及耐壓板。適用於要求快乾的高光澤清漆或色漆。

高光澤黑色面漆參考配方:

A 劑:	
飽和聚酯 REXIN DP 315	: 56.0
FW-200 特黑色漿	: 20.0
平坦劑(L-274)	: 0.8
丁酯(BAC)	: 5.0
MPA	: 6.0
二甲苯	: 11.5
平滑劑	: 0.2
消泡劑	: 0.5
<hr/>	
Total	: 100.0

B 劑:	
硬化劑 AD-75	: 33.0
硬化劑 60T	: 30.0
丁酯(BAC)	: 25.0
二甲苯	: 12.0
<hr/>	
Total	: 100.0
稀釋劑:	
MPA	: 20.0
二甲苯	: 60.0
丁酯(BAC)	: 20.0
<hr/>	
Total	: 100.0

塗膜性質:

固成份:

A 劑	: 58.7%
A 劑+B 劑	: 50.7%
A 劑+B 劑+稀釋劑	: 40.6%

混合比:

A 劑	: 1
B 劑	: 1
稀釋劑	: 0.5

架橋率: 140%

黏度: 福特 4 號杯(20°C)

A 劑	: 144 秒
A 劑+B 劑	: 24 秒
A 劑+B 劑+稀釋劑	: 11 秒

塗膜性質:

指觸時間	: 11 分
指壓時間	: 4 小時
可使用時間	: 8 小時
外觀	: 良好

平坦性	: 良好
硬度	: HB
光澤(60°)	: 94.5%

儲存:

存放於 5~30°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意: 此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。