

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

醇酸樹脂 REXIN HS 129

規格:

固體份	: 60±1%
溶劑	: 二甲苯
黏度(25°C)	: Z4~Z6
黏度(25°C)	: 16000±6000 cps
色相(Gardner)	: 最大 5
酸價	: 最大 16
OH 價	: 60±5
OH%	: 1.82±0.15
比重(20°C)	: 1.02 g/m ³
閃火點	: 28°C

溶解性:

酮類	: 可溶
酯類	: 可溶
乙二醇醚的酯類	: 可溶
芳香族類	: 可溶
脂肪族類	: 不可溶

特性:

1. HS 129 為一短油型醇酸樹脂。
2. HS 129 溶劑釋放快速，拉平性佳，適用於封底漆、平光漆，須快速乾燥。HS 129 由於韌性較差，最好能與 DC 805、DC 590 等樹脂合用。HS 129 單獨使用時，須使用 POLURENE OK.DS 當硬化劑。HS 129 作為底漆時，能增加砂磨性，樹脂能深入木材間縫。

100 克的 HS 129 達到 100% 架橋時所需硬化劑量如下:

HR.B	56 克
AD	36 克
OK.D.S	44 克
SB 50AB	56 克
MD 60	82 克
MD 70	47 克

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意: 此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。