



# 产品说明书

## REXIN LS124

### 聚合物类型

长油度蓖麻油醇酸树脂

### 产品规格参数

外观	透明液体	
(Gardner 1953) 颜色	最大 3	°
% 固体含量	69 - 71	°
溶剂	二甲苯	
粘度(23°C, mPa.s)	800 - 1600	°
格式管粘度 (25°C , s)	U - W	°
酸值 (mgKOH/g)	最大 10	°
羟值	95 - 105	
羟基含量 (%)	3.03 ± 0.15	
20°C 时比重	1.15 g/cm <sup>3</sup>	
(ISO 1523) 闪点	请参考 MSDS	
(°) 常规生产分析及出厂资料		

### 产品溶剂溶解性

酮类、酯类、氧基酸酯类、芳香族溶剂：可溶  
脂肪族溶剂：不可溶

### 应用范围

Rexin LS124 是一款优秀的应用于需添加大量颜料的 PU 双组份底漆和面漆的低粘度长油度醇酸树脂，它具有优异的柔韧性和颜料润湿性。

### 包装规格

220 升铁桶装，净重 200 公斤

### 贮存须知

产品必须贮存于阴凉干燥的环境中，在密闭包装的条件下产品保质期为1年（从生产日期算起）。产品可能吸潮，因此开盖后请尽快使用完。

### 备注

=====

以上数据乃本公司按实际的测试及生产经验而撰写，但产品在实际应用时所差异的工作环境及物料配合则在本公司的控制范围以外。因此，本公司强烈建议用户，在实际使用该产品之前，必须先按照用户实际的需要及用途先进行测试，实验及试用。如遇到任何技术问题，可随时与本公司的工程师联系。  
本公司只对产品本身的质量及稳定性作保证。