

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站:www.twanfong.com

醇酸樹脂 REXIN XP 2268

聚合物種類:短油醇酸樹脂

規格:

外觀	: 液體
顏色(Gardner 1953)	: 最高 1
固體成份%	: 80±2
溶劑	: 二甲苯
油種類	: 飽和脂肪酸
油長 %	: 27
黏度(23°C mPa*s)	: 6500±2500
黏度	: Z1-Z3
酸值	: 15MAX
羥值	: 105-120
羥基量 %	: 3.33±0.15
比重(於 20°C)	: 1.108 g/m ³
閃火點(ISO 1523)	: 28°C

(°)常規生產分析及出廠數據

特性:

對各種溶劑溶解性:

酮類	: 可 溶
酯類	: 可 溶
氧基酸酯	: 可 溶
芳香族溶劑	: 可 溶
脂肪族溶劑	: 不可溶

儲存:

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意:此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。