

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水溶性美耐敏 WM-2608

規格：

外觀	: 無色透明液體
固型份(1.0g×45°C×45min)	: 90±2%
粘度(25°C)	: 4300~11800cps
	: Z2-Z5(Gardner):
色相(Gardner)	: ≤1
游離甲醛	: ≤1.0%
比重(25°C)	: 1.16~1.20

特性：

WM-2608 是一種水溶性甲基化 melamine resin，與水性 polymers 有很好的相容性，適用於水性工業烤漆、汽車烤漆、Can(外部)烤漆，只需弱酸當觸媒即可硬化，如馬林酸、檸檬酸、磷酸、烷基磷酸或 PTSA 等有機酸或無機酸皆可作為觸媒，與含有-OH、-COOH、-CONH、或環氧基之 polymer 有良好的反應，提供良好的 humidity resistance。其特性如下：

1. 甲基化程度:3.5/6(58.3%)
2. 可撓性、光澤、耐水性、耐候性、耐化性、安定性佳
3. 硬度、速乾性、與 alkyd、聚酯、環氧樹脂、壓克力樹脂相容性佳

應用：

汽車烤漆、一般烤漆、Coil coating、水性烤漆

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

包裝：

200 鐵桶裝

備註：WM-2608 相當於 Resimene HM-2608

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401，1382-5211745

第 1 頁，共 1 頁 (第一版 2014.09)