

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性美耐敏樹脂 WM-300

規格：

外觀	：澄清透明液體
固成份	：76 ± 2%
黏度	：P~W
pH 值(25°C)	：9~10
F.F	：≤1%

特性：

WM-300 是一種水性的甲基化三聚氰胺樹脂，甲基化程度 3.3/1.6(48%)，只須弱酸觸媒即可硬化，應用於一般烤漆、油墨、紙加工、木工漆、纖維加工，具有良好硬度、光澤、耐候性、耐水性、耐化性、可撓性、相溶性。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。