

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水溶性美耐敏 WM-3500

規格：

外觀	: 無色透明液體
固體份(1.0g×45°C×45min)	: ≥97%
粘度(Gardner/25°C)	: Z2~Z5
色相	: ≤1
游離甲醛	: ≤2.5%
比重	: 1.15~1.25

特性：

WM-3500 是一種高甲基化 Monomeric 三聚氰胺樹脂，它溶於水和水溶性樹脂有極佳的相容性，適用大範圍的水性和溶劑型工業塗料。使用強酸，例如 PTSA 做催化劑，WM-3500 跟含有-OH，-COOH 或-CONH 官能基的樹脂能反應非常好。其特性如下：

1. 甲基化程度:4.4/6(73.3%)
2. 可撓性、光澤、耐水性、耐候性、耐化性、安定性佳
3. 硬度、速乾性、與 alkyd、聚酯、環氧樹脂、壓克力樹脂相容性佳

應用：

1. 應用於汽車烤漆、一般烤漆、捲材(coil)塗料、水性烤漆。

儲存：

存放於 5~35°C 室內，陰涼乾燥處，避免陽光照射，遠離火源。

包裝

200kg 鐵桶裝

備註：WM-3500 相當於 Cymel 350

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機：1350-9624401，1382-5211745

第 1 頁，共 1 頁 (第一版 2014.09)