

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站:www.twanfong.com

矽改性聚酯樹脂 GS-5012D

規格：

固體份	：	65 ± 2 %
黏度(25°C)	：	2000 - 4000 cps
溶劑	：	PMA、Butly Carbitol、N-butanol
酸價(對固體份)	：	最大 10
比重	：	1.0± 0.02 g/ml
色相(Gardner)	：	最大 5
建議稀釋劑	：	PMA、N-BAC
光澤	：	優異
硬化條件	：	250°C×30 分鐘或 280°C×10 分鐘
鉛筆硬度(室溫)	：	≥2H
MEK 擦拭試驗	：	50 次 OK

特性：

GS-5012D 是一種高矽含量的改性聚酯樹脂，具有優異耐熱性、保色性及耐濕氣粉化腐蝕，可以應用於金屬或玻璃的素材保護。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401(技術), 1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第一版 2014.07)