

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

矽利康改性耐熱聚酯樹脂 SPE-1713/60

規格：

外觀	：澄清透明
固體份	：58~60%
粘度(G-H@25°C)	：V~Y
粘度(cps)	：1000~2200
色相	：最大 1
酸價	：最大 10

特性：

SPE-1713/60 是一種矽利康改性耐熱聚酯樹脂，應用於耐熱烤漆樹脂。SPE-1713/60 同時具有以下特性：

1. 硬度佳。
2. 優異耐熱性。
3. 密著佳。
4. 耐溶劑性佳。

適用：

耐熱漆。

硬化過程：

硬化時間及溫度

200°C×60 分鐘

220°C×20 分鐘

280°C×10 分鐘

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。