

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站: www.twanfong.com

烘烤型耐候耐沾污氟碳樹脂 PVF-1058/50

規格：

外觀	：澄清液體
固成份(150°C×15 分)	：50±1%
色相(Gardner)	：<3
黏度(Gardner)	：T~X
OH 值(固體)	：80±5mg KOH/g
溶劑	：二甲苯、PMA

特性：

PVF-1058/50 是一種高耐候性、耐化性，良好的抗污性及耐溶劑性佳的 FEVE 氟素樹脂，樹脂中所含的氟素樹脂，在高溫成膜時，由於相容性不佳及比重低的特性，形成一低表面的氟系表層。此表層因而具有抗污、防水及平滑的效果。PVF-1058/50 具有以下特性：

1. 溶劑型氟素高分子。
2. 與美耐敏硬化劑搭配架橋。
3. 高光澤、良好的憎水、抗污、抗塗鴉、易清潔。
4. 很好的耐候性、保光、保色，耐化性及耐溶劑性。
5. 耐磨、抗砂擊，優良的 T 彎曲加工性。

應用：

1. 金屬鋁塑板抗塗鴉，易清潔塗層。
2. PVDF 塗層的抗塗鴉單光漆。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。