

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業 24 路 29 號 TEL : 886-4-23501155 (代表) FAX : 886-4-23507373
E-mail : anvictor@ms45.hinet.net 網站 : www.twanfong.com

水性氟碳壓克力乳液 WPVF-1750/50

規格：

外觀	: 乳白色液體
固含量	: 50±1%
黏度(No3,60rpm,30°C)	: <500cps
pH 值	: 8.5~9.5
電荷	: 陰離子
理論氟含量	: 6±2%
MFFT(73%RH)	: 20~25°C

特性：

WPVF-1750/50 是一種氟素及壓克力共聚合的乳液樹脂，其氟素分子可提供優異的耐候性與撥水性，壓克力分子可提供優異的耐水、耐鹼性及耐濕磨性，故極適合用於外牆，提供持久抗老化及抗污漆。WPVF-1750/50 同時具有以下特性：

1. 良好的配漆性。
2. 優異的耐水、耐鹼性。
3. 良好的耐濕磨性。
4. 優異的室外耐老化及光澤保持率。
5. 優良的室外抗污性。

參考配方：

1. Mill base：

分散劑(W-170)	: 16.0
Ethylene glycol	: 7.2
消泡劑(D-800)	: 2.4
鈦白粉 TiO ₂	: 648.0
濕潤劑(Bamax A2)	: 6.4
H ₂ O	: 220.0

1000rpm 攪拌分散 4 小時，過濾

2. 22pvc 白色漆：

Mill base	: 125.3
氟素乳液 WPVF-1750/50	: 151.0
成膜助劑(NX-795)	: 3.0
中和劑 Ammonium hydroxide(28%)	: 0.3
水性消泡劑(D-800)	: 0.3
HEC 增黏劑(2.5%)	: 24.0

3. 白漆物性：

固成份	: 55.9
pH 值	: 8.5
黏度(No3, 60rpm, 30°C)	: 1500 cps
濕磨(5% 清潔劑)	: 7500 次稍破損
耐水性(七天浸泡)	: PASS
耐鹼性(七天浸泡 5%NaOH 水溶液)	: PASS

QUV(Q-Panel, lamp UVB-313)：

時間(hr)	0	500	1000	1500	2000	2500	3000
光澤維持率	100%	74%	73%	72.4%	72.4%	70%	70%

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣，保存期限為出廠後 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。