

安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net

網站:www.twanfong.com

無機奈米結合劑 Solgel 1130

規格：

外觀	：半透明液體
比重	：1.1 ~ 1.2
pH 值	：9 ~ 10.5
SiO ₂ 含量	：最少 30%
Na ₂ O 含量	：最大 0.5%
粒徑	：10~40nm(奈米)
稀釋劑	：水

使用方法：

Sogel 1130：丙烯酸乳液=1：0.6(固成份 w/w)

加入架橋劑混合反應均勻塗佈於素材上，可提高硬度、耐熱性、不燃性。

包裝：

25、250kg/桶

注意事項：

1. 不能混合任何有機溶劑，否則會瞬間脫水膠化。
2. 不能加入鹽類物質，會鹽析膠化。
3. 不能使 pH 值變化太大，會因失衡膠化。

儲存：

存放於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射遠離火氣。保存期限 2 年。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。