

安鋒實業股份有限公司

台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

氯乙烯共聚物 H15/45M

規格：

外觀	: 白色粉末
氯化烯含量	: 84.0±1.0 %
氯含量	: 47.7±0.6 %
密度	: 1.34±0.02 g/cm ³
粒徑	: <1 mm
容積密度	: 0.75±0.1 g/cm ³
玻璃轉化溫度	: 約 79°C
	在 50°C 溶解

特性：

H15/45M 是一種氯乙烯(VC)，醋酸乙烯(VAc)和二羧酸的三元共聚物，它主要用作表面塗料複合物的漆基和油墨的黏結料。

應用：

1. 金屬漆
2. 紙張和薄膜塗料
3. 熱封漆
4. 印刷油墨
5. 磚石建築用漆

包裝：

25 公斤/袋和 1050 公斤/棧板。

儲存：

請保存於 5~35°C 室內陰涼乾燥處，避免陽光照射並遠離火氣。保存期限為出廠後 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。