

安鋒實業股份有限公司

台中市南屯區工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373

E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

水性壓克力樹脂 AC 2518

規格：

固成份	: 47±1.0 %
pH 值	: 7.0~8.5
黏度	: 1000~4000 mPas
最低成膜溫度(MFFT)	: 約 0°C
密度	: 約 1.06 g/cm ³

成膜特性：

乾膜有很好的抗沾黏、高光澤和低吸水率。

特性：

AC 2518 是一種 core-shell 自身架橋型之水性壓克力樹脂，不含可塑劑與保護膠體。

應用：

有非常高的光澤及好的耐候性，可以用在木頭窗框。

參考配方：

AC2518/U8001 垂直無氣噴塗木器漆配方 FP2518/15

序號	原材料	數量
1	ALBERDINGK AC 2518	64.00
2	ALBERDINGK U 8001	19.30
3	消泡劑(Tego Airex 901 W)	0.50
4	消泡劑(Tego Foamex 810)	0.35
5	底材濕潤劑(Byk 346 或 50%ADD 1065)	0.30
6	啞光劑(Lanco Matt 2000)	1.00
7	蠟(Lanco 1394 LF)	1.00
8	共溶劑(Butylcellosolve BG)	2.00
9	共溶劑(Butylcarbitol BDG)	2.00
10	去離子水	8.45
11	防貼黏劑(Tego Glide 482 或 S 1544)	0.60
12	增稠劑(DSX 3290)	0.30
13	增稠劑(Viscoatex 730)	0.20
Total		100.0

使用前預先混合 6~10 項

儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。

大陸手機:1350-9624401(技術), 1382-5211745(業務)

第1頁，共1頁 (第二版 2017.03)