

# 安鋒實業股份有限公司

台灣省台中市工業區 24 路 29 號 TEL:886-4-23501155 (代表) FAX:886-4-23507373  
E-mail:anvictor@ms45.hinet.net 網站: www.twanfong.com

---

## 水性壓克力樹脂 AC 2522

### 規格：

固成份	: 50±1.0 %
pH 值	: 7.0~9.0
黏度	: 30~300 mPas
最低成膜溫度(MFTT)	: 約 32°C
密度	: 約 1.08 g/cm <sup>3</sup>
擺桿硬度	: 約 114 秒
無溶劑	

### 成膜特性：

乾膜可當做木頭萃取物的優異底塗(防丹寧)，且具有低吸水性。

### 特性：

AC 2522 是一種自身架橋型之水性壓克力樹脂，不含可塑劑與保護膠體。

### 應用：

可以當做木頭的密封塗料(防丹寧)及底塗，有很好的附著力。

### 儲存：

存放於緊密的容器中，且溫度在於 5~25°C 之間，至少可以存放 6 個月。

注意：此為一指導性資料，並不具有約束力，我們建議使用者能在使用之前做有必要的測試，不要把它當做一種直接的替代品，如此才能確保產品適合於指定的應用。